



# キクスイ タイル・エポ<sup>®</sup>

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0306096

J I S A 6 9 0 9  
複層塗材 R E

※JIS 対応組み合わせ詳細につきましては、  
弊社ホームページまたは、各支店、営業所でご確認ください。

「キクスイ タイル・エポ」は反応硬化形合成樹脂エマルションを用いた凹凸状模様の吹付けタイルです。

## 特 長

### 01 強固な塗膜

反応硬化形合成樹脂エマルションにより強固な塗膜を形成します。

### 02 耐久性

耐久性に優れています。

### 03 安全性

水系なので環境への負荷が少なく、屋内外で安全に使用できます。

## 用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装仕上げ

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル・押出成形板 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

### 凹凸状・凸部処理状模様

工 程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材の標準技術資料に準拠します。				
主材塗り	キクスイ タイル・エポ 主 材：20 kg 硬 化 剂：0.3 kg 清 水：0～0.2 L	タイルガン 口径：6～8 mm 吹圧：0.2～0.3 MPa	1	24以上 凸部処理0.5以内 (23°C)	12～15 m <sup>2</sup> /20.3 kg 1.4～1.7 kg/m <sup>2</sup>
上塗り	各種上塗材を参照して下さい。				

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

②凸部処理は、凸部処理状模様の場合のみ行って下さい。

③適合する上塗材(JIS対応組み合わせ)につきましては、各支店、または営業所にてご確認下さい。



# キクスイ タイル・エボ<sup>®</sup>



## 荷 姿

主 材 N E T 20 kg／缶入  
硬化剤 N E T 0.3 kg／缶入 ] セット



## 注意点

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 外部の下地で巣穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR#15」等で処理してください。
3. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染や密着不良を起こすことがあります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。
4. 材料は直射日光下及び0°C以下の保管は避けてください。
5. 溶剤形の製品を取り扱う場合は特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
6. 施工時は換気を十分行ってください。
7. 希釈の必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
8. 施工場所の気温が5°C以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工を避けてください。
9. 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を持つて施工してください。
10. 降雨、結露、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工を避けてください。
11. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行ってください。
12. 軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窓業系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の剥れ、はがれなどが生じることがあります。
13. 被塗物の形状、膜厚や色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛・ローラー塗装時の塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
14. 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期におこる場合があります。
15. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はMSDS(製品安全データーシート)を参照してください。

取扱店

**菊水化学工業株式会社**

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル  
☎ 052-300-2222(代)

仙 台 支 店 ☎ 022-706-5710

東 京 支 店 ☎ 03-3981-2500

名 古 屋 支 店 ☎ 0568-69-5200

関 西 支 店 ☎ 06-7668-5320

福 岡 支 店 ☎ 092-935-4610



●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>