

都市基盤整備公団指定材料
 リフレッシュペイント用シーラー

アレスRPシーラー

系 統 合成樹脂エマルジョンシーラー

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) アレスRPの専用シーラーです。
- 2) 吸い込み止め効果が良好です。

塗装条件

塗装方法	ローラー				
希 積 率	0%				
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.15				
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	3 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	淡いブルー
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.02
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	15%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

リシン面(旧塗膜)

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

アレスRP

使用上の注意事項

- 1) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けて下さい。
- 2) 旧塗膜の劣化が著しい場合は他の溶剤形シーラーを使用して下さい。
- 3) コンクリートなど、アルカリ質素材面の塗装は水分8%以下、pH10以下になるまで乾燥させて下さい。
- 4) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。