

木材用 屋外用 水性

**NEW!**

年数を重ねた木材を美しく仕上げる!!

# NONROT BRUNO

WOOD PRESERVATIVE STAIN

ブルー

## 15 Fine Colors & Good Feel Ripea-Painting.

### 三大特性

- **DURABILITY** (耐候性)  
超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。
- **BEAUTY** (美観性)  
鮮やかな仕上がりで老朽材を美しく彩ります。
- **USABILITY** (作業性)  
刷毛がなめらかに滑り安定した塗布量で、作業が効率よく進みます。

### 基本性能

防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら綺麗な色付きを長く保ちます。

### 安全性

低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。  
ホルムアルデヒド放散量は、建築基準法のF☆☆☆☆同等の基準値をクリアしています。  
※屋外用の木材保護塗料はF☆☆☆☆認定外商品です。  
使用薬剤の安全データを公表しています。(詳細は技術資料参照)

### 美観性

数多くの色数を準備、調色の対応も可能でお客様のニーズにお応えします。



三井化学産資株式会社  
<http://www.nonrot.jp>

# NONROT BRUNO

## WOOD PRESERVATIVE STAIN


**容量：3.5kg・14kg**
**用途【屋外用】**

老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊技施設、杭、木製フェンスなどの保護

**標準塗装仕様**

工 程	塗布量 (g/m <sup>2</sup> )	備 考
1	下地処理	下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
2	2回塗り	130-220 (2回塗り合計) 乾燥1~2時間

**使用上の注意**

1. 顔料が沈降しますので、フタをしたまま缶を上下左右にゆすり、フタをあけて棒で十分攪拌してからご使用ください。  
使用中も良くかき混ぜてください。
2. 塗料サンプルにより必ず試し塗りで色合いを確認してからご使用ください。
3. 原液のまま薄めずに木材に刷毛、ローラーで塗布してください。スプレー塗布は行なわないでください。
4. 雨天時、多湿時の塗布や施工雰囲気温度が5℃以下でのご使用は避けてください。
5. 本品は他の塗料と混ぜてのご使用はできません。
6. 使用した刷毛は乾燥する前に水でよく洗ってください。
7. ベンチ、遊具などに使用した場合は色落ちや着衣を汚す可能性があります。
8. 含水率20%以下の木材に使用してください。木材が湿っていると適切な量が塗布できなかつたり、乾燥性が損なわれます。
9. ハードウッドなどの硬質材や薬剤等を注入した加工木材に対し密着不良や不具合をおこす場合がありますので事前に必ず  
試し塗りを行ってください。
10. 旧塗膜が残っていると密着不良を起こすことがありますので、サンディング等で完全に塗膜を除去してから塗装して  
ください。
11. 開封後はすみやかにご使用ください。
12. 木材のヤニ等の樹液成分はシンナーやアルコールで除去し塗装してください。
13. その他、容器の記載内容、技術資料、安全データシート(SDS)を確認し安全にお使いください。

製造販売元


**三井化学産資株式会社**

〒113-0034 東京都文京区湯島3-39-10 上野THビル  
TEL.03-3837-5825 FAX.03-3837-1945  
<http://www.nonrot.jp/>

お問い合わせ先