

sikkens

EXTERIOR

# Cetol® Deck Plus

シッケンズ木材保護塗料

## セトールデッキプラス

従来のセトールデッキにシリカを配合することで  
滑り止め機能を追加した塗料です。

ソフトなざらつき感のある塗膜は水に濡れても  
滑りにくいので、デッキ床や階段、ヨット木部  
などに最適です。

転倒によるケガを防止することができます。

セトールデッキ同様に高級な仕上がり感、  
優れた耐候性、耐摩耗性を発揮します。

### 特長

- 表面の水濡れ時の滑り止め機能あり
- 比較的厚めの塗膜で、撥水性、耐摩耗性に優れる
- 木目を鮮明に映す高級仕上げ(中間光沢)
- 優れた紫外線抵抗性

### 塗装仕様

下塗り:セトールHLSe(1回)

上塗り:セトールデッキ プラス(2回)

- ※滑り止め効果を発揮させるためには合計3回塗りをしてください。
- ※より優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りをお薦めします。
- ※下塗りのセトールHLSeは、お好みの色を選んで頂けます。  
(セトールHLSe1回で着色が薄い場合は、重ね塗りをして調整してください。  
但し、厚塗りになり過ぎないようにご注意ください。)
- ※メンテナンスの場合は、セトールデッキプラスからの施工も可能です。  
(着色などの調整を行わない場合)

※色調は樹種、塗装回数などにより多少変わることがありますので試し塗りをおすすめします。  
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



|                |                          |        |             |
|----------------|--------------------------|--------|-------------|
| 用途             | 屋外木部:デッキ(床)、ヨット木部(床面)など  |        |             |
| その他            | 下塗りには、セトールHLSeを使用してください。 |        |             |
| 塗装用具           | 刷毛                       | 用具の洗浄  | 塗料用シンナー     |
| 乾燥時間<br>(塗装間隔) | 約24時間                    | 比重     | 0.92        |
| 塗装回数           | 標準 3回                    | 標準塗布面積 | 約15㎡/L/1回塗り |
| 色数             | 1色                       | 缶容量    | 1L、5L       |



078 ナチュラル

