

— 1液弱溶剤エポキシ樹脂系木部用下塗 —

1液ワイドウレタン木部用下塗



特 長

目止め、ヤニ止め性

合板などの目止め、木材に生じるヤニを抑えます。

低 臭

塗料用シンナー可溶タイプのため、臭気はマイルドで優しい設定です。

速 乾 性

速乾性ですので、3時間(23℃)のインターバルで、上塗り塗装が可能です。

旧塗膜適合性

既存塗膜をリフティング・溶解させることなく、安心して塗装できます。

付 着 性

素材および既存塗膜に対し、強力な付着性を発揮します。

上塗り適応性


各種の上塗り塗料が塗装可能です。上塗りの美しいつや・仕上がりが得られます。

F★★★★

ホルムアルデヒド放散等級がF★★★★ですので、内装仕上げに制限なく使用可能です。



マザーブラウン



オフホワイト

【標準塗装仕様】

工 程	塗 料	調合(重量比)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔(23℃)	塗装方法	
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・オービタルサンダー(研磨紙p180~240)などを用い、かんな目、逆目、毛羽を除去し平滑にする。 ・汚れ・じんあいはふき取り、ヤニ・油脂類は溶剤拭きで除去する。 ・既存塗膜の劣化部分は、スクレーパー、研磨紙などを用いて除去する。 					
2	下 塗 り	1液ワイドウレタン 木部下塗	100 (無希釈)	0.12~0.16	1	3時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
3	上 塗 り	1液ワイドウレタン 塗料用シンナー	100 5~15	0.12~0.16	2	工程内4時間以上 最終養生24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り

【適用上塗り】

1 液形弱溶剤系塗料	1 液ワイドウレタン、1 液ワイドシリコン、アクリルバーン
2 液形弱溶剤系塗料	ワイドウレタン、ワイドシリコン、ワイドエポキシ樹脂系(外装)
合成樹脂調合ペイント	エスコートホープDX、エスコートECO
水系塗料	ユニシリーズ、AEPクリーニングロス

【容 量】 16kg 4kg

【適用部位】 一般建築物の木部塗装の下塗り

【危険物表示】 指定可燃物・可燃性液体類

【有機溶剤種別】 第3種有機溶剤

【塗装上の注意事項】

- ・気温5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗装を避けてください。
- ・降雨・降雪・結露が予想される時、強風の時などは塗装を避けてください。
- ・塗料は十分にかくはんしてから使用してください。
- ・他の塗料や所定以外のシンナーの混合は避けてください。
- ・粘度調整が必要な場合は、塗料用シンナーをご使用ください。尚、希釈は5%以内としてください。
- ・仕様の数値は標準のもので、素地の状態、塗装条件などにより、多少異なることがあります。
- ・各工程の塗装間隔は、所定の時間を厳守して下さい。また、山間部などで夜露が早く降りる地域では、塗装を早めに終え乾燥時間を確保してください。
- ・塗料の取り扱い時、塗装時は換気を行ってください。また、塗装後も乾燥のために、換気を十分に行ってください。
- ・エアレス塗りの場合、特に塗装ミストの飛散には留意してください。汚染・臭いのトラブルの出ないように、十分な養生を行い、また風向きなどを考慮して塗装してください。
- ・溶剤系塗料の場合、開口部などから溶剤蒸気が室内に入らないように目張りなどをしてください。
- ・既存塗膜の種類や劣化状態によっては、溶剤などの影響で既存塗膜をおかし、ちぢみや再溶解を生じることがありますので、試し塗りで確認後、本塗装に入ってください。また既存塗膜の劣化が著しい場合は、ガムテープによるテーピング試験で付着性をチェックしてください。
- ・塗装面とプラスチックなどの可塑剤を含むものが接触する箇所には塗装しないでください。
- ・ベンチなど人が乗るもの、また、テーブル・カウンター・棚など物を置くものへの塗装は避けてください。
- ・コンクリート、モルタル、スレートなどのアルカリ性素材には塗装しないでください。
- ・1液ワイドウレタン木部下塗をシーリング材上へ塗装すると、塗膜の割れ、剥がれ、乾燥不良が生じることがあるため、塗装は避けてください。

【取扱上の注意事項】

- ・製品の容器には、取り扱い上の注意事項などを記載しておりますので、必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。特に引火性及び有害の危険がある製品は、十分に注意し、安全対策を行ってください。
- ・取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて下記の保護具を使用してください。
(有機ガス用防毒マスク、または送気マスク、頭巾、保護めがね、長そでの作業衣、えり巻タオル、保護手袋、前掛けなど)
- ・容器から取り出すときには、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、布で拭き取って、水の入った容器に保管してください。
- ・臭いは、食品・飲食物・衣類などにうつる場合がありますので、作業場所から遠ざける、または、養生するなど、十分に注意してください。
- ・皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けてください。
- ・蒸気、臭いなどを吸い込んで気分が悪くなった時には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- ・目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ・誤って飲み込んだときには、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・取扱い後は手洗い、うがい、鼻孔洗浄を十分に行ってください。
- ・容器は密栓し、40℃以下で子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。特に下記場所の保管は避けてください。
(雨水や直射日光の当たる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所など)
- ・火災時には、炭酸ガス消火器、泡消火器、または、粉末消火器を用いて初期消火をしてください。
- ・捨てる時には、産業廃棄物として処分してください。

■詳細な内容が必要なおときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

■カタログに記載されていない素地や塗装仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用前に最寄りの事務所へお問い合わせください。



東京支店 〒132-0025 東京都江戸川区松江 4-25-13 ☎ 03-5661-2211 FAX 03-5661-2020

郡山営業所 ☎ 024-956-3306 新潟営業所 ☎ 025-271-2345 北関東営業所 ☎ 0493-57-0020
仙台出張所 ☎ 0224-82-1633 千葉出張所 ☎ 043-486-0096 多摩出張所 ☎ 042-581-2155

取扱店