

## 水 系

# 水性ピナクル

## 系 統

### 特殊アクリル樹脂系エマルションシーラー

## 特 長

- 1)水性で、臭気が少なく塗装作業性が良好です。
- 2)吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。
- 3)弾性塗材の下塗材にも使用できます。
- 4)無希釈タイプです。

## 塗料性状

色	透明
仕上り	平滑
乾燥時間(23°C)	1時間
危険物分類	適用外
労安法による表示	適用外
有害物質	含有しない
形態	1液
容量	14kg

## 適用素地

- コンクリート ●モルタル ●PC部材 ●スレート
- せっこうボード
- ALCパネル※新設ALCパネル面は、ラフトンフィラー・スズカプラサフ等を塗り付け、平滑にしてください。

## 適 用 塗料・塗材 (主な商品名)

- 低VOC、低臭形合成樹脂エマルションペイント(AEPクリーンシリーズ、AEPモダン100)
- つや有合成樹脂エマルションペイント(ユニシリーズ、エコシリーズ、水性セラフレックスシリーズ)
- 薄付け仕上塗材(スズカリシ、スズカスキン、スズカジュラク)
- 凹どう形および防水形薄付け仕上塗材(ラフトン弾性リシン、セラビューレシリーズ、ビューレシリーズ)
- 厚付け仕上塗材(ラフトンスタッコ、ラフトン弾性スタッコ)
- 複層仕上塗材(ラフトンジャンボ、ラフトンジャンボRE)
- 防水形複層仕上塗材(ラフトン弾性ジャンボシリーズ)
- 内装用仕上塗材(ラフトン内部用、ラフトンフレッシュシリーズ)

## 標準 塗装仕様

塗 料	調 合 (重量比)	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗装間隔 (23°C)
水性ピナクル	100 (無希釈)	0.07~0.11	3時間以上

塗付量は、標準的数値です。被塗物の形状や、下地の状態・塗装方法・環境などによって増減することがあります。

## 塗装方法

- はけ塗り ●ローラー塗り ●エースプレー塗り ●エアレススプレー塗り

## 塗装上の 注意事項

- 下地は、十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下)
- 下地のレイタնス・エフロレッセンス・汚れなどは除去し、巣穴・不陸・目違いなどは、予め補修してください。
- 使用前に十分かくはんし、希釈せずに、そのままご使用ください。
- たれ・かすれ・塗り残しなどのないよう均一に塗装してください。
- 下地の吸い込みが著しい場合は、2回塗りしてください。
- 気温が5°C以下・湿度が85%以上の気象条件下での塗装は、避けてください。
- カタログに記載されていない素地や仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に最寄りの営業所にお問い合わせください。