

……快適環境をつくる……



NEW

グリーン購入法適合カラーさび止め塗料

F☆☆☆☆
JIS K 5625 1種
性能適合品

グリーンボーセイ

F☆☆☆☆
JIS K 5674 適合品
JIS K 5625 2種
性能適合品

グリーンボーセイ速乾

脱鉛・クロム
脱トルエン・キシレン

さび止めのDNTだからできた!



大日本塗料株式会社

NEW

グリーン購入法適合カラーさび止め塗料

グリーンボーセイ/グリーンボーセイ速乾

特長

①環境にやさしい

鉛、クロムなどの有害重金属を含まず、アメリカの「連邦規則集」「軍規格」および東京都「鉛ガイドライン」に適合します。また、リサイクル原料の有効利用も図った環境にやさしい塗料です。

②優れた防錆力

特殊な防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、油性のカラーさび止めとしては強力な防錆効果を発揮します。

③上塗1回仕上げが可能

上塗塗料と同系色の色を使用すれば、上塗1回仕上げが可能です。

④良好な作業性

刷毛さびきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。

用途

プラント等の鉄構造物、建築用鉄骨、軽量鉄骨、機械等の新設・塗り替え・補修

※上記以外の用途に使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

色・容量

グリーンボーセイ

さび色、赤さび色、グレー ……………20kg

グリーンボーセイ速乾

さび色、赤さび色、グレー、標準色9色、淡彩色、白 ……20kg

塗料性状

項目	内容	
	グリーンボーセイ	グリーンボーセイ速乾
光沢	つや消し	
塗料密度	1.50	
揮発分密度	0.80	
加熱残分	85%	77%
標準膜厚	35 μ m/回	
使用シンナー	塗料用シンナー	
危険物表示	指定可燃物	
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物	

注) 性状値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

塗膜性能

項目	使用塗料		評価方法
	グリーンボーセイ	グリーンボーセイ速乾	
乾燥時間 (23℃)	16時間	2時間	JIS K 5600 3-2
耐屈曲性	合格	合格	直径6mmの折り曲げに耐えるものとする。
耐複合サイクル防食性	合格	合格	36サイクルの試験に耐えるものとする。
防錆性	合格	合格	24ヶ月の試験でさびがなく、塗膜を剥がしたとき、さびの程度が見本品に比べて大きくないものとする。

注) 評価及び判定はJISによる。

標準塗装仕様

工程	使用塗料	塗回数	標準使用量 (kg/m ² /回)	標準膜厚	塗装間隔 (20℃)
素地調整	ディスクサンダー・スクレーパー等でさび・黒皮等をできる限り除去する。(2種ケレン程度)				
下塗	グリーンボーセイ速乾 (グリーンボーセイ)	1~2	刷毛 0.14 エアレス 0.17	35 μ m	8時間以上 (32時間以上)
上塗	グリーンズボイド上塗	1~2	刷毛 0.11 エアレス 0.13	25 μ m	16時間以上

注) 上塗の色相が鮮やかな黄系・オレンジ系においては、隠蔽性が劣る場合や、価格が高くなる場合がありますので事前にご相談下さい。また、赤系の濃彩色の場合は、上塗を2回塗りの方がより美しく仕上がります。(上塗にはタイコーペイントDX MAX 無鉛も使用できます。)

施工上の注意

- ① 塗装前に容器中で十分に攪はんして、均一な状態にして下さい。
- ② 換気の悪い場所では排気を行い安全衛生に留意して、火気を絶対に使用しないで下さい。

使用上の注意



1. 引火性の液体である。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。
3. 健康に有害な物質を含有している。



吸入したり皮ふにふれたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いは下記の注意事項を守って下さい。

- 取扱い上の注意
 1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
 4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
 5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
 6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
 10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取手が外れ、落下事故の危険があります。
 - 緊急時の処置
 1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。
- ※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6466-6618 ☎554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 小山営業所 ☎0285-24-0123 ☎323-0025 小山市城山町2-10-14 (日光堂ビル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 岡山営業所 ☎086-255-0151 ☎700-0034 岡山市高柳東町13-5
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2312 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原字ハル142

塗料相談室 フリーコール 0088-22-1641

http://www.dnt.co.jp/



この印刷物は古紙配合率100%の再生紙と環境にやさしい大豆油インキを使用しています