

# シリコンルーベン

- 1.一般名 一液シリコンアルキド樹脂系屋根用塗料
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 -
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 -
- 3.特長
- 1)耐候性、耐久性に優れる。
  - 2)塗装作業性に優れる。
  - 3)乾燥が早く、1日に2回塗りが可能です。

## 4.塗料性状<sup>1</sup>

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		16kg		
色相		標準色(シルバーを除く)		
光沢		つや有り		
密度 (23 )	塗料	0.90 ~ 1.20		
	揮発分	0.80		
粘度(23 )		75 ~ 100KU		
加熱残分		50 ~ 60%		
乾燥時間	温度	5	20	30
	指触	3時間	1時間	30分
	半硬化	10時間	4時間	3時間
標準膜厚		25 μm/回		
引火点		37.0		
発火点		255		
爆発限界(下限 ~ 上限)		0.6 ~ 7.0%(容量)		
貯蔵安定性(20 )		12ヶ月		

<sup>1</sup> 上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。  
<sup>2</sup> エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5 ~ 10%増やしてください。

## 6.施工上の注意

- 1) 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2) 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3) 標準色は色見本帳を参照のこと。

## 8.使用上の注意[警告]

1. 引火性の液体である。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。
3. 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

## 5.塗装基準

項目		内容		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。		
調合法		-		
熟成時間		-		
可使時間		-		
塗装方法		刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤		塗料用シンナー		
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス <sup>2</sup>	
	希釈率	5 ~ 10%	10 ~ 20%	
	標準使用量	0.12kg/m <sup>2</sup> /回	0.15kg/m <sup>2</sup> /回	
	標準膜厚	25 μm/回		
	ウエット管理膜厚	-		
塗 装 間 隔	温度	5	20	30
	最小	12時間	6時間	4時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

注) 標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 7.関連法規則

危険物表示	第2石油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	黄、オレンジ系 :クロム酸鉛0 ~ 15%
劇物表示	-