

# 環境にやさしい完全無鉛塗料

F  
ホルムアルデヒド登録認定商品

## ネオプラマイルド

### ◆ 系統

速乾性一液エポキシ変性フタル酸さび止め塗料

### ◆ 特長

すぐれた防錆力  
塗料用シンナーに簡単に溶ける  
乾燥が速く美しい仕上がり  
鉛・クロムフリー設計  
幅広い上塗り適正 強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます

### ◆ 用途

一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り

### ◆ 色

白・N-6(グレー)・赤錆

### ◆ 容量

16kg・4kg

### ◆ 標準塗付量

エアレス塗り 160g/m<sup>2</sup>  
はけ塗り 120g/m<sup>2</sup>

### ◆ 乾燥時間

	5	20	30
指触乾燥(分)	30	10	6
半硬化乾燥(分)	60	15	10
塗装間隔 最短	10時間	4時間	3時間
最長	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

### ◆ 使用できる主な上塗り塗料

ネオキングフォースター・ネオアルキコート無鉛  
ネオクイック・ウレオール各種・ルーフトン  
プラストリー各種

### ◆ 塗料性状 (白)

消防法危険物区分	第四類第二石油類
有機溶剤中毒予防規則区分	第二種有機溶剤等
労働安全衛生法有害物表示	キシレン・メタノール 1-ブタノール
毒物及び劇物取締法による表示	なし
ホルムアルデヒド放散量	F
密度(g/cm <sup>3</sup> /23℃)	1.28
加熱残分(%)	63.0
引火点(℃)	25
発火点(℃)	432

### ◆ 試験成績表

項目	試験条件	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、硬い塊がなくて一様になるものとする	合格
塗装作業性	はけ塗り・吹き付け塗りで塗装作業に支障があってはならない	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする	合格
付着性(クロスカット法)	格子パターンは1mm間隔、昇目の数は25で分類1以下	0
耐水性	水に48時間浸したとき、変色は著しくなく、そのほかに異常があってはならない	合格
耐中性塩水噴霧性	35塩化ナトリウム溶液(50g/L)に96時間試験したとき、異常があってはならない	合格

◆ 標準塗装仕様書 (一般鉄部)

工程	塗料名	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (g/m <sup>2</sup> )	乾燥膜厚 (μm)	塗装間隔 (時間以上)
1	素地調整	電動サンダー・パワーブラシなどで浮いた錆・黒皮を完全に除去し、油分・水分・ほこりを充分に取り除いてください。2種ケレン以上 (ISO-St 3 以上) (SSPC-SP-3 以上)				
2	下塗り	ネオプラマイルド	はけ・ローラー エアレス	5~10 10~20	120 160	30 4
3	上塗り	ネオキングフォスター	はけ・ローラー エアレス	0~5 5~15	110 150	25 15

希釈には、塗料用シンナーを使用してください。

塗装は塗り斑や、塗り残しがないよう丁寧にを行い、塗り重ねは前工程の塗膜の乾燥を確認し、傷・塗膜異常などを充分に補修してからおこなってください。

黄系色およびパーミオン系色を仕上げ塗装に用いる場合は、下塗りにネオプラマイルド白をご使用ください。



取扱い及び保管上の注意

1. 取扱い作業場所は火気のないところで行い、屋内作業場所では局所排気装置を設けてください。
2. 塗装中、作業中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3. 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクをつけ、さらに頭巾・保護メガネ・えり巻きタオル・保護手袋などをしてください。
4. 取扱後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. よくフタをし、40℃以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
6. 缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。
7. 容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。
8. 本来の用途以外には使用しないでください。
9. 容器は中身を使い切ってから破棄してください。
10. 降雨や結露で表面がぬれている場合は、乾燥するまで塗装は避けてください。また、塗装後数時間以内に降雨や結露のおそれがある場合も塗装を避けてください。

緊急時及び応急処置

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、破棄してください。
2. 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。
3. 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 火災には、炭酸ガス・泡・粉末消火器を用いてください。

廃棄上の注意

1. 廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めに基づいた処理業者に委託してください。
2. スプレーダストや製品が付着したウエス、はけなどが蓄積すると自然発火の恐れがあるので破棄するまでは水につけておいてください。

詳細な内容が必要なときは、製品安全データシート(MSDS)をご覧ください。



特約店



本社	〒661-0001	尼崎市塚口本町二丁目41番1号	06-6421-6325(代)
営業所	仙台	024-959-4777	北日本 024-959-4777(代)
	東京	03-5661-1501(代)	金沢 076-231-1907
	浜松	053-412-1000	大阪 06-6421-6363(代)
	名古屋	052-501-8211(代)	広島 082-293-6868(代)
	九州	092-541-3461(代)	

ホームページアドレス

<http://www.kawakami-paint.co.jp/>