

クロス用特殊合成樹脂エマルジョン系艶消塗料

クロステックス100

系 統

特殊アクリル樹脂エマルジョン塗料

製品番号 402 × × ×

適用規格

特 長

- 1) 織目をつぶさず、生地 of 風合いを生かした優雅な仕上げが得られます。
- 2) 布を生かしたなめらかな肌 that 得られます。
- 3) べとつかずクロス of 汚れ防止効果も得られます。
- 4) 防火材料認定品。
 NM-8585 (塗料塗装 / 不燃材料)
 QM-9816 (塗料塗装 / 準不燃材料)
 RM-9364 (塗料塗装 / 難燃材料)
- 5) F 表示製品です。

塗装条件

塗 装 方 法	ペンキ下地クロス ローラー	ビニルクロス ローラー			
希 釈 率	5 ~ 10%	5 ~ 10%			
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13 ~ 0.40	0.12 ~ 0.15			
希 釈 剤	上 水				

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。
 標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。
 (クロス織目によって異なります。)

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	23	
	指 触	20 分	
乾 燥 時 間	半硬化	1時間	
	最 短	4時間	
標準塗装間隔	最 長	7 日	
	使 用 時 限		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	
3 色	白、淡彩
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.45
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	57%
9 引 火 点	
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
13 使 用 有 機 溶 剤 種	
14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	

主な適用素材

ビニルクロス面、ペンキ下地クロス

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

クロステックスシーラー (ビニルクロス of 塗装はシーラー塗付は不要)

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 気温5 以下、湿度85%以上 of 場合はなるべく塗装を避けて下さい。
- 2) 前 of 工程 of 塗料が十分乾燥していることを確認して下さい。
- 3) その他、塗料 of 取り扱いについて of 一般的な注意事項 of 詳細についてはMSDS (化学物質安全等データシート) を参照して下さい。

注) 上記 of 数値は標準を示すもので、若干 of 変動があります。

本製品説明書 of 内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。