

## 特殊アクリル樹脂塗料

## アレスセラマイルドエコ

 系 統  
 超低臭形特殊アクリル樹脂系つや消し塗料

製品番号 353 × × ×

適用規格 JIS K 5670

ホルムアルデヒド放散等級 F

## 特 長

- 1) 臭気が非常にマイルドで、作業環境に優しいです。
- 2) キシレン、トルエン、鉛化合物などの有害物質を含みません。
- 3) ヤニ、シミ、アク止め効果があります。
- 4) シーラーレスで1日2回塗りができます。
- 5) 防カビ・防藻性に優れます。
- 6) 防火材料認定品  
 NM-8585(塗料塗装/不燃材料)  
 QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)  
 RM-9364(塗料塗装/難燃材料)

## 塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	0~10%	0~10%	0~10%		
標準塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.14	0.14	0.17		
平均膜厚 (参考値)					
希 釈 剤	アレスセラマイルドエコシンナー				

 注) 標準塗布量は、個々の条件によって異なります。  
 標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 乾燥時間 塗装間隔

項 目		温 度	
		5~10	23
乾 燥 時 間	指 触	2 時間	30 分
	半硬化	3 時間	1 時間
標準塗装間隔	最 短	4 時間	2 時間
	最 長	7 日	7 日
使 用 時 限			

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg、15kg
2 混 合 比	
3 色	白および各色
4 つ や	無
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.35(淡彩色)
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	67%(淡彩色)
9 引 火 点	28
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	MSDSを参照下さい。
13 使 用 有 機 溶 剤 種 別	第3種
14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第2石油類
15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	

## 主な適用素材

モルタル、コンクリート等

## 主な適用旧塗膜

## 主な適用下塗塗料

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

## 使用上の注意事項

- 1) 希釈シンナーには、アレスセラマイルドエコシンナーを使用してください。塗料用シンナーAも使用できますが、溶剤臭が強くなります。
- 2) 調色は必ず専用原色を使用して下さい。
- 3) 塗装時や塗料取り扱い時は、換気を必ず行い、火気厳禁として下さい。臭気は非常に少ないですが、塗料中の溶剤が充満するような環境、もしくは換気が十分できない環境で長時間作業を続けることは絶対に避けて下さい。
- 4) 素材や旧塗膜の種類によっては下塗りが必要な場合があります。
- 5) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質安全等データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。