

## シリコン樹脂系トタン板用塗料

## シリコンルーフペイントグラファイト

## 系 統

特殊シリコン樹脂系ルーフ用塗材グラファイト塗料

製品番号 99 127 900

## 適用規格

## 特 長

- 1) 耐久性・光沢保持性が非常に優れています。
- 2) 各種旧塗膜との密着性に優れています。
- 3) ハケ・ローラー・エアレススプレーで塗装できます。
- 4) 塗料用シンナーAで希釈でき、低臭気です。
- 5) 結晶カーボン（グラファイト顔料）とシリコン樹脂配合のルーフ用塗料です。
- 6) 滑雪性に優れ、しっとり落ちついた質感あるツヤ消しの仕上がりになります。

## 塗装条件

| 塗 装 方 法                         | ハケ       | ローラー  | エアレススプレー |  |  |
|---------------------------------|----------|-------|----------|--|--|
| 希 釈 率                           | 0～10%    | 0～10% | 10～20%   |  |  |
| 標準塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 0.12     | 0.12  | 0.14     |  |  |
| 希 釈 剤                           | 塗料用シンナーA |       |          |  |  |

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。  
標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 乾燥時間 塗装間隔

| 項 目     | 温 度     | 23   |  |
|---------|---------|------|--|
|         | 指 触     | 30分  |  |
| 乾 燥 時 間 | 半硬化     | 3時間  |  |
|         | 最 短     | 16時間 |  |
| 標準塗装間隔  | 最 長     | 7 日  |  |
|         | 使 用 時 限 |      |  |

## 塗料性状

| 項 目                         | 内 容        |
|-----------------------------|------------|
| 1 荷 姿                       | 16kg       |
| 2 混 合 比                     |            |
| 3 色                         | 標準色        |
| 4 つ や                       | 3分つや       |
| 5 仕 上 ぎ 感                   | 平滑         |
| 6 塗 料 比 重                   | 1.05       |
| 7 溶 剤 比 重                   | 0.81       |
| 8 加 熱 残 分                   | 56%        |
| 9 引 火 点                     |            |
| 10 発 火 点                    |            |
| 11 劇 物 表 示<br>(品名・含有量)      |            |
| 12 労 安 法 上 の<br>表 示 有 害 物   | キシレン 5～10% |
| 13 使 用 有 機 溶 剤 別            | 第3種        |
| 14 消 防 法 に よ る<br>危 険 物 区 分 | 第2石油類      |
| 15 硬 化 剤 の 成 分<br>に よ る 区 分 |            |

## 主な適用素材

カラートタン、トタン

## 主な適用旧塗膜

## 主な適用下塗塗料

アレスイーグル、エスコ、ザウルスEX、スーパーザウルス

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

## 使用上の注意事項

- 1) 貯蔵中、顔料沈降いたしますので使用前に十分攪拌して下さい。
- 2) さびた部分は、ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどでさびを完全に除去して上記下塗りで補修して下さい。
- 3) ゴミ・ほこり・砂・油・樹脂・鳥糞などは塗装する前に水洗等で十分に除去し、乾燥した清浄な面にして下さい。
- 4) 塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
- 5) 希釈には必ず塗料用シンナーAを使い、ルーフペイントうすめ液やボイル油などは使用しないで下さい。
- 6) ハケ塗りの場合は、ハケ目が目立つ仕上がりになります。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS（化学物質安全等データシート）を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。