

クロス用特殊合成樹脂エマルジョンシーラー

クロステックスシーラー

系 統

特殊アクリル樹脂エマルジョン塗料

製品番号 242 304

適用規格

特 長

- 1) 布の毛羽立ちを押さえクロス織目を固めることができます。
- 2) ペンキ下地クロス用シーラーに適しています。
- 3) F 表示製品です。

塗装条件

塗 装 方 法	ローラー				
希 釈 率	30～40%				
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.20～0.75				
希 釈 剤	上 水				

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。
標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度		23	
	指 触		30 分	
乾 燥 時 間	半硬化		2時間	
	最 短		16時間	
標準塗装間隔	最 長		7 日	
	使 用 時 限			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.22
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	48%
9 引 火 点	
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
13 使 用 有 機 溶 剤 種	
14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	

主な適用素材

ペンキ下地クロス

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

クロステックス100、200、300

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 接着剤が完全に乾燥していることを確認し塗付して下さい。
- 2) 気温5℃以下、湿度85%以上の場合はなるべく塗装を避けて下さい。
- 3) シーラーは塗りムラがないように十分塗付して下さい。ムラがあると仕上げても影響が残ります。
- 4) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質安全等データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。