

合成樹脂調合ペイント

スーパーホルス(無鉛)

系 統

長油性フタル酸樹脂系上塗塗料

製品番号 125-×××

適用規格 JIS K 5516 1種

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆

特 長

- 1) 塗装作業性に優れています。
- 2) 光沢が良く、平滑な仕上がりが得られます。
- 3) 隠ぺい力が優れています。
- 4) 防火材料認定品
 NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
 QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
 RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
- 5) 鉛化合物を配分していません。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~5%	0~5%	0~10%		
標準塗布量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12	0.15		
平均膜厚 (参考値)	—	—	—		
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準塗布量は、個々の条件によって異なります。
 標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
乾 燥 時 間	指 触	2 時間	
	半硬化	8 時間	
標準塗装間隔	最 短	16 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	3L、14L
2 混 合 比	—
3 色	白および各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.31(淡彩色)
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	74%(淡彩色)
9 引 火 点	—
10 発 火 点	—
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	詳細はMSDSを参照
13 使 用 有 機 溶 剤 種	第3種
14 消 防 法 による 危 険 物 区 分	可燃性液体類
15 硬 化 剤 の 成 分 による 区 分	—

主な適用素材

木、鉄

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

 アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、ザウルスEX、スーパーザウルス
 1液水性ザウルス、JIS錆止め各種

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 耐水性は十分でないので没水部などでの使用は避けて下さい。
- 3) コンクリートなどのアルカリ性素材に塗装しないで下さい。
- 4) 塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 5) 暗所に適用された場合、白・淡彩は、黄変することがあります。
- 6) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質安全等データシート)を参照下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。