

油ワニス

スパーワニス

系 統

油ワニス

製品番号 015 103

適用規格

特 長

- 1) 木材の材質感をそのまま生かすことができます。
- 2) 傷を受けても補修が容易です。
- 3) 粘着性がありません。
- 4) 耐水性、耐油性があります。

塗装条件

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 塗 装 方 法 | は け | | | | |
| 希 釈 率 | 0~5% | | | | |
| 標準塗付量 (kg/m ² /回) | 0.08 | | | | |
| 希 釈 剤 | 塗料用シンナー A | | | | |

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。
標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

| | | | |
|---------|---------|------|--|
| 項 目 | 温 度 | 23 | |
| | 指 触 | 3時間 | |
| 乾 燥 時 間 | 半硬化 | 16時間 | |
| | 最 短 | 24時間 | |
| 標準塗装間隔 | 最 長 | 7日 | |
| | 使 用 時 限 | | |

塗料性状

| 項 目 | 内 容 |
|-----------------------------|------------|
| 1 荷 姿 | 4L、16L、18L |
| 2 混 合 比 | |
| 3 色 | 透 明 |
| 4 つ や | つや有り |
| 5 仕 上 げ 感 | 平 滑 |
| 6 塗 料 比 重 | 0.88 |
| 7 溶 剤 比 重 | 0.80 |
| 8 加 熱 残 分 | 54% |
| 9 引 火 点 | |
| 10 発 火 点 | |
| 11 劇 物 表 示 (品名・含有量) | |
| 12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物 | |
| 13 使 用 有 機 溶 剤 種 | 第3種 |
| 14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分 | 第2石油類 |
| 15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分 | |

主な適用素材

木 材

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 色やけがありますので、白い材には適しません。又、材質・木目・合板の厚さ(ツキ板の)などによって効果が異なりますので、素材の選択に注意する必要があります。
- 2) スパーワニスを含んだウエスを、まるめたままで放置すると、白煙をふいたり、自然発火することがありますので、他のウエスとはっきり区別し、使用後は、風通の良い所に拡げるか、水中に投入するか、あるいは、その日の内に焼却することが必要です。この処置は厳守して下さい。
- 3) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質安全等データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。