

アクリル樹脂エマルジョンペイント

アレスエコクリーングロス

系 統

特殊アクリル樹脂系エマルジョンペイント

製品番号 398

適用規格

特 長

- 1) 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生など取り扱いが容易です。
- 2) 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅な仕上がりが得られます。
- 3) 乾燥性に優れます。
- 4) ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
- 5) 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
- 6) 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
- 7) 防カビ・防藻性を有します。
- 8) 抗菌性を有します。
- 9) F 表示製品です。
- 10) 防火材料認定品
 NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)
 QM-9816 (塗料塗装/準不燃材料)
 RM-9364 (塗料塗装/難燃材料)

塗装条件

塗 装 方 法	ハ ケ	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	5~15%	5~15%	5~15%		
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.16		
希 釈 剤	上 水				

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。
 標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度		23	
	指 触		15 分	
乾 燥 時 間	半硬化		35 分	
	最 短		2時間	
標準塗装間隔	最 長		7 日	
	使 用 時 限			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	
3 色	白および淡彩色
4 つ や	あ り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.28(淡彩色)
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	55%
9 引 火 点	
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
13 使 用 有 機 溶 剤 種 別	
14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	

主な適用素材

コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

EPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があり、5 以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10 以下になるまで十分乾燥させて下さい。
- 4) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 5) 高温(40 以上)、および低温(-5 以下)での保存は避けて下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については MSDS (化学物質安全等データシート) を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。