

## 水性反応硬化形アクリル樹脂塗料

## コスモクリーン

## 系 統

水性反応硬化形アクリル樹脂塗料

製品番号 93 246 301(白)

適用規格 JIS K 5663 1種

## 特 長

- 1) 水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、安全衛生面など取り扱いが容易です。
- 2) 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。
- 3) 耐水性・耐アルカリ性に優れます。
- 4) はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
- 5) 抗菌性及び、防カビ性・防藻性が優れます。
- 6) ホルムアルデヒド除去性に優れます。
- 7) 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
- 8) ヤニ止め効果を有します。
- 9) 防火材料認定品  
 NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)  
 QM-9816 (塗料塗装/準不燃材料)  
 RM-9364 (塗料塗装/難燃材料)
- 10) F 表示製品です。

## 塗装条件

塗 装 方 法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	3~10%	3~10%	3~10%		
標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.13	0.13	0.16		
希 釈 剤	上 水				

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。  
 標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	23	
	指 触	15 分	
乾 燥 時 間	半硬化	1時間	
	最短	2時間	
標準塗装間隔	最 長	7 日	
	使 用 時 限		

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	
3 色	白および淡彩色
4 つ や	無 し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.49(淡彩色)
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	60%(淡彩色)
9 引 火 点	
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
13 使 用 有 機 溶 剤 種	
14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

## 主な適用素材

コンクリート、モルタル、塩ビクロス、石膏ボード

## 主な適用旧塗膜

## 主な適用下塗塗料

VPシーラー、EPシーラー、ストップシーラー

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

## 使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
- 2) モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させて下さい。
- 3) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 4) 高温(40 以上)および低温(-5 以下)での保存は避けて下さい。
- 5) 躯体などからにじみでたシミや水性マジックはとまらないことがありますので注意して下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については MSDS (化学物質安全等データシート) を参照して下さい。