

一液水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料

コスモシリコン

系 統

水性反応硬化形高耐候性アクリルシリコン樹脂塗料

製品番号 628 × × ×

適用規格

特 長

- 1) 耐候性が非常に優れています。
- 2) 乾燥性に優れています。
- 3) 水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。
- 4) 下地・旧塗膜適正幅が広い。
- 5) 防カビ・防藻に効果を有します。
- 6) 一液形です。
- 7) F 表示製品です。

塗装条件

塗 装 方 法	ハケ	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	5～10%	5～10%	5～10%		
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.16		
希 釈 剤	上水				

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。
標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	23	
	指 触	10分	
乾 燥 時 間	半硬化	30分	
	最 短	2時間	
標準塗装間隔	最 長	7 日	
	使 用 時 限		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	
3 色	白および各色
4 つ や	あり
5 仕 上 が り 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.23(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	56%(白)
9 引 火 点	
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
13 使 用 有 機 溶 剤 種	
14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛メッキ

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

アレスホルダーZ、アレスホルダーG、マルチタイルラフRE、アレスゴムタイルラフ、アクアマックス、エスコ、アレスイーグル、ザウルスEX、エボマリンGX、各種さび止等

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5 以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10 以下になるまで十分乾燥させて下さい。
- 4) 塗装後2時間以内(20)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
- 5) 高温(40 以上)および低温(5 以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質安全等データシート)を参照して下さい。