

防水形複層仕上塗材E 主材

アレスゴムタイルニューラフ

系 統 合成樹脂エマルジョン系複層塗材

適用規格 JIS A 6909 防水形複層塗材E 主材

ホルムアルデヒド放散等級 F

特 長

- 1) 各種下地への付着性が優れています。
- 2) 塗装作業性が優れています。
- 3) 長期耐久性が優れています。
- 4) クラック充填性が優れています。
- 5) 緻密で滑らかな肌を有しており、上塗り塗装時の
- 6) 仕上がり性(光沢感)に優れています。
下地の隠ぺい性に優れています。
- 7) ローラー塗装や吹付け塗装が可能で、仕上がり感が
バラエティーに富んでいます。

塗装条件

塗装方法	多孔質 ローラー	ベース吹き リシンガン	パターン吹き タイルガン		
希 釈 率	3~8%	10~20%	1~3%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.7~1.5	0.6~1.3	0.6~1.3		
希 釈 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23	
標準塗装間隔	最 短	8 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	18kg
2 混 合 比	
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	凸凹状
6 塗 料 比 重	1.41
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	69%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	
12 消 防 法 による 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 による 区 分	

JIS A 6909 適用システム

防水形複層塗材E	下塗材: アレスゴムタイルシーラー、エコカチオンシーラー、 マルチタイルコンクリートプライマーEPO 主 材: 本品 上塗材: アレス水性弾性アクリル、アレス水性弾性ウレタン、 アレス水性弾性シリコン、アレスアクアセラシリコン

主な適用素材
コンクリート、モルタル、ALC板

主な適用下塗塗料
エポMシーラー

主な適用上塗塗料
アクアグロス、アクアレタン、アクアシリコンAC、セラMレタン弾性等

使用上の注意事項

- 1) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けてください。
- 2) 素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分に乾燥して下さい。
- 3) 塗装前には、漏水処理・クラック処理を行ってください。
- 4) 旧塗膜のチョーキング層は高圧水洗などで除去してください。
- 5) 旧塗膜の浮きは電動サンダーなどで除去してください。
- 6) 目違い・段差などは樹脂モルタルなどで補修してください。
(補修後はシーラーを塗装してください。)
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については
MSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめ
ご了承ください。