

アレスシックイ外部用ホワイト専用シーラー

アレスシックイ外部用 含浸シーラー

系 統 2液形エポキシ樹脂シーラー

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級

特 長

- 1) 本漆喰壁の塗替え用シーラーです。
- 2) 弱溶剤形なので臭気がマイルドで作業環境に優しい材料です。
- 3) 浸透性が高く、劣化した本漆喰の表面強化性に優れます。
- 4) エポキシ樹脂の特性を活かした耐水性の良好な下地層を形成します。
- 5) 塗装作業性に優れています。

塗装条件

塗装方法	刷毛	ローラー			
希 釈 率	0	0			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.2~0.4	0.2~0.4			
希 釈 剤					

標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23	
標準塗装間隔	最 短	16時間	
	最 長	7日	
使 用 時 限			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kgセット ベース: 12kg 硬化剤: 3kg
2 混 合 比	ベース / 硬化剤 = 4 / 1
3 色	透明
4 つ や	
5 仕 上 げ 感	
6 塗 料 比 重	0.90
7 溶 剤 比 重	0.84
8 加 熱 残 分	30%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	-
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン 硬化剤:
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	ベース: 第3種有機溶剤等 硬化剤: 第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第2石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	ケチミン

 主な適用素材
本漆喰、コンクリート、モルタル等

主な適用下塗塗料

 主な適用中塗塗料
アレスシックイ外部用バインダー

 主な適用上塗塗料
アレスシックイ外部用ホワイト

使用上の注意事項

- 1) 容器にベースを入れて、電動マゼールで攪拌しながら徐々に硬化剤を加え、均一になるまで練り混ぜてください。
- 2) 本漆喰表層のチョーキング層、汚れなどは、高圧水洗などで除去してください。
- 3) 気温5℃以下、高湿時(85%RH以上)、降雨、降雪、強風の条件での塗装は避けてください。
- 3) 塗料が皮膚に付着すると、カブレを起こすことがあるので、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 4) 長年にわたり暴露されて劣化している漆喰面は表面強度が低下しているためアレスシックイ外部用含浸シーラーを染み込ませて強化します。
劣化が著しい場合は、必要に応じて増し塗り(2~3回)を行ってください。
- 5) 詳細についてはMSDS(製品安全データシート)を参照してください

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。