

建築用シーラー

アレスシックイシーラー

系 統 水性反応硬化形エマルジョンシーラー

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F

特 長

- 1) 水性で非常に低臭です。
- 2) 内装用です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 釈 率	0%	0%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12			
希 釈 剤					

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23	
		標準塗装間隔	最 短	2 時間
			最 長	7 日
使 用 時 限				

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	15kg
2	混 合 比	
3	色	白
4	つ や	つや消し
5	仕 上 げ 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.25
7	溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8	加 熱 残 分	53%
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
11	使 用 有 機 溶 剤 種 別	
12	消 防 法 による 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 による 区 分	

主な適用素材
コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料
漆喰塗料 アレスシックイ

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 5℃以下、または極端な高湿度下での使用は避けて下さい。造膜不良が生じる場合があります。
- 3) 水希釈は行わず、原液のまま塗装して下さい。
- 4) ヤニなどの汚れが著しい面に塗装する場合は、中性洗剤等でよく汚れを落とし、本品を2回塗りして下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。