

一液水性アクリルウレタン樹脂つや消し塗料

タフマットU

 系 統
 高耐候性アクリルウレタン樹脂塗料

製品番号 952 × × ×

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F

特 長

- 1) 耐候性に優れている。
- 2) 仕上りに優れたつや消し塗料である。
- 3) 水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できる。
- 4) 耐水性、耐アルカリ性に優れる。
- 5) 一液形である。
- 6) 防カビ、防黴性に優れる。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	3～10%	3～10%	5～10%		
標準塗布量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.16		
平均膜厚 (参考値)					
希 釈 剤	上 水				

注) 標準塗布量は、個々の条件によって異なります。
 標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項 目		温 度	23	
乾 燥 時 間	指 触		10 分	
	半硬化		30分	
標準塗装間隔	最 短		2 時間	
	最 長		7 日	
使 用 時 限				

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg・4kg
2 混 合 比	
3 色	白および各色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.18(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	44%(白)
9 引 火 点	
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
13 使 用 有 機 溶 剤 種 別	
14 消 防 法 による 危 険 物 区 分	非危険物
15 硬 化 剤 の 成 分 による 区 分	

主な適用素材

コンクリート、モルタル等

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

 EPシーラー、エコカチオンシーラー、アクアプライマーEPO、
 エボMシーラー、アレスホルダーG など

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用してください。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させて下さい。
- 4) 湿度85%以上の環境では塗装を避けて下さい。
- 5) 塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予想される場合は塗装を避けて下さい。
- 6) 高温(40℃以上)および低温(-5℃)での保存は避けて下さい。
- 7) 塗装用具などの洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質安全等データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。