

## 速乾一液弱溶剤形変性エポキシさび止め塗料

## ザウルスEX

系 統 速乾一液弱溶剤形変性エポキシさび止め塗料

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F

特 長

- 1) ターベン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。
- 2) 幅広い上塗り適性があります。
- 3) 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。
- 4) JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。
- 5) 一液速乾形であり、作業効率が良好です。
- 6) 低臭気で塗装作業性に優れています。

塗装条件

|                                 |           |       |              |  |  |
|---------------------------------|-----------|-------|--------------|--|--|
| 塗装方法                            | は け       | ローラー  | エアレス<br>スプレー |  |  |
| 希 釈 率                           | 0～10%     | 0～10% | 5～15%        |  |  |
| 標準所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 0.13      | 0.13  | 0.17         |  |  |
| 希 釈 剤                           | 塗料用シンナー A |       |              |  |  |

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

|         |  |        |     |      |
|---------|--|--------|-----|------|
| 項 目     |  | 温 度    | 23  |      |
|         |  | 標準塗装間隔 | 最 短 | 4 時間 |
|         |  |        | 最 長 | 7 日  |
| 使 用 時 限 |  |        |     |      |

塗料性状

| 項 目                       | 内 容  |
|---------------------------|--|
| 1 荷 姿                     | 4kg、16kg                                     |
| 2 混 合 比                   |  |
| 3 色                       | 白、赤さび色、グレー(N8近似)、淡彩色(調色対応)                   |
| 4 つ や                     | つや消し   |
| 5 仕 上 ぎ 感                 | 平 滑  |
| 6 塗 料 比 重                 | 1.45(赤さび色)                                   |
| 7 溶 剤 比 重                 | 0.82   |
| 8 加 熱 残 分                 | 70%(赤さび色)                                    |
| 9 劇 物 表 示<br>(品名・含有量)     |  |
| 10 労 安 法 上 の<br>表 示 有 害 物 | イソプロピルアルコール<br>キシレン<br>エチルベンゼン<br>イソブチルアルコール |
| 11 使 用 有 機 溶 剤<br>種 別     | 第2種有機溶剤等                                     |
| 12 消 防 法 による<br>危 険 物 区 分 | 第4類 第2石油類(非水溶性)                              |
| 13 硬 化 剤 の 成 分<br>による 区 分 |  |

 主な適用素材  
鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

セラムレタン、アレスエコレタン、セラムシリコン、コスモマイルドシリコン、アレスエ  
コシリコン、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス  
1000、アレスネクスト、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペ  
イントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン(注7)、アレスセラレタン(注7)など

使用上の注意事項

- 1) 塗装時や塗料取り扱い時は、換気を行ない火気厳禁として下さい。
- 2) 皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、水洗いして下さい。
- 3) 被塗面の油・湿気・塵埃・さび・浮いた旧塗膜などは完全に除去してから塗装して  
下さい。
- 4) アレスセラマイルドグロスなどのNADアクリル形旧塗膜上に塗装しないで下さい。  
ワレる場合があります。
- 5) クロム酸塩処理された溶融亜鉛メッキ鋼板は塗装には適しません。
- 6) 新設のどぶ漬け亜鉛メッキ鋼板上への塗装は付着性、耐久性に優れる下塗り(ア  
レスイーグルやエポマリンGXなど)をご使用ください。
- 7) アレスレタン、アレスセラレタンを塗装する場合は、23℃では8時間以上、5℃では  
24時間以上のインターバルが必要です。
- 8) 上塗りとしてビニボン100・セラシリコン・アレスシリコンは適用できません。  
(付着性不良)
- 9) その他の適用上塗りについては、別途お問い合わせ下さい。
- 10) はけ・ローラーなどの塗装用具は、ラッカーシンナーで洗浄して下さい。
- 11) コンクリート・モルタルなどのアルカリ性素材への塗装は避けて下さい。
- 12) 塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理  
して下さい。
- 13) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 14) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS  
(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

 本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめ  
ご了承ください。